



CURALEGNO FINITURA CERATO

Scheda tecnica

9920

DESCRIZIONE

Finitura al solvente per legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CURALEGNO FINITURA CERATO è una finitura a base di resine alchidiche non sfogliante, resistente alla luce e agli agenti atmosferici. E' un ottimo idrorepellente dove enfatizza e nobilita le venature del legno ma allo stesso tempo lo lascia traspirare. Esso è concepito per tutti i tipi di legno usati nell'edilizia e ancora, per travi a vista, staccionate, mobili da giardino, porte e manufatti in legno esposti in ambiente marino ed industriale. Ha una buona resistenza ai raggi uv proteggendo il legno dall'aggressione biologica e fisica.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CURALEGNO FINITURA CERATO: si applica con pennello. Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto non deve essere diluito. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben ancorate al supporto. In caso di supporti particolarmente assorbenti si consiglia comunque di applicare uno strato di (CURALEGNO IMPREGNANTE).
SUPERFICI NUOVE: Spolverare e pulire adeguatamente; applicare una o due mani di (CURALEGNO IMPREGNANTE) per poi completare il lavoro con una stesura di (CURALEGNO FINITURA CERATO).

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con diluente sintetico.

CONFEZIONIlt 2,5
lt 0,750**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	8-12 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto
ASPETTO E FINITURA	Satinato
COLORE	Trasparente e tinte di cartella
DILUENTE	Diluente sintetico
ESSICCAZIONE AL TATTO	3-4 ore in funzione della temperatura esterna
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	8-12 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	pronto all'uso
A RULLO E PENNELLO	
A SPRUZZO	
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	circa 33%
PESO SPECIFICO	0,83 kg/lit circa
VISCOSITA' IN COPPA FORD 4	48 secondi
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) tipo (BS): 4009/1(2010). Il contenuto di cov di questo prodotto e' minore di 400g/l.