



CURALEGNO H2O FLATTING TRASP.

Scheda tecnica

8540

DESCRIZIONE

Flatting trasparente ad acqua

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CURALEGNO H2O FLATTING TRASP. è una finitura all'acqua protettiva di aspetto finale lucido o opaco ad effetto cerato morbido. Additivata con filtri UV e ossidi di ferro semitrasparenti che mettono in evidenza le venature del legno, rendendo impermeabile e idrorepellente il manufatto. Protegge e decora il legno, all'interno e all'esterno, anche in ambienti particolari quali mare e montagna. Ideale per il trattamento di manufatti lignei ai quali si vuole garantire protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici, da funghi e parassiti. Non sfoglia nel tempo.

CURALEGNO H2O FLATTING TRASP. è indicato per il trattamento di infissi, porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, fioriere, arredi, oggettistica, costruzioni e strutture in legno esposte alle intemperie e ai lavaggi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CURALEGNO H2O FLATTING TRASP. si applica con pennello. Il prodotto è pronto all'uso ma, qualora fosse necessario, per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche, esso può essere diluito al max con 5% di acqua in volume.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.M. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in circa 30 min.

AVVERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C - max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, sane e asciutte. Mescolare prima e durante l'utilizzo. È pronto all'uso, se necessario, diluire con acqua al max 5%. Applicare il prodotto a pennello seguendo le venature del legno. Sul legno nuovo, applicare almeno due mani. Tra la prima e la seconda mano, carteggiare manualmente nel senso delle venature del legno con carta abrasiva di tipo 320 e subito dopo applicare la seconda mano.

Sul legno verniciato, carteggiare asportando le precedenti pitturazioni non ben ancorate e dare una o due mani secondo l'assorbimento del legno con la stessa modalità indicata per il legno nuovo.

N.B.: prima di procedere alla carteggiatura ed alla stesura della seconda mano, lasciare asciugare dalle 4 alle 6 ore.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONIlt 2,5
lt 0,750**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	8-12 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto
ASPETTO E FINITURA	Lucido circa 80 GLOSS - Opaco circa < 10 GLOSS
COLORE	Trasparente lucido e opaco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	8-12 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	4-6 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
A RULLO E PENNELLO	Se necessario, 5% di acqua in volume
A SPRUZZO	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,20 kg/lt circa
COPERTURA	Trasparente, lasciando inalterato l'aspetto e le venature del legno
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. e/BA): 130g/l(2010). Questo prodotto è < 130g/l di COV