



CURALEGNO H20 IMPREGNANTE TRASP.

Scheda tecnica

8620

DESCRIZIONE

Impegnante trasparente ad acqua

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CURALEGNO H20 IMPR. è un impregnante protettivo, trasparente, satinato all'acqua, per la protezione e la manutenzione di tutti i manufatti lignei, all'esterno e all'interno. Penetra in profondità, non crea spessore superficiale, esalta le venature naturali e conserva il legno lasciandolo respirare. Efficace contro insetti lignivori e funghi e può essere utilizzato come prevenzione dall'aggressione dei tarli. Non sfoglia ma si consuma gradatamente nel tempo. Di facile applicazione, rapida essiccazione, con buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. CURALEGNO H20 IMPR. è indicato per il trattamento di infissi, porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, fioriere, arredi, oggettistica, costruzioni e strutture in legno.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CURALEGNO H20 IMPR. si applica con pennello. Il prodotto è pronto all'uso ma, qualora fosse necessario, per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche, esso può essere diluito al max con 5% di acqua in volume.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.M. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in circa 15/30 min.

AVVERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C - max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, sane e asciutte. Mescolare prima e durante l'utilizzo. È pronto all'uso, se necessario, diluire con acqua al max 5%. Applicare il prodotto a pennello seguendo le venature del legno. Sul legno nuovo, applicare almeno due mani. Sul legno verniciato, carteggiare, asportare le precedenti pitturazioni non ben ancorate e dare una o due mani secondo l'assorbimento del legno. Lasciar asciugare per 4 - 6 ore, carteggiare la superficie ed applicare una mano finale di impregnante o una mano di finitura cerata.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 2,5
lt 0,750

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	8-12 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto
ASPETTO E FINITURA	Satinato circa <20 GLOSS
COLORE	Trasparente e tinte di cartella
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	8-12 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	4-6 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
A RULLO E PENNELLO	Se necessario, 5% di acqua in volume
A SPRUZZO	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	0,98 kg/lit circa
COPERTURA	Trasparente, lasciando inalterato l'aspetto e le venature del legno
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. e/BA): 130g/l(2010). Questo prodotto è < 130g/l di COV