



DIREKTO (SPECIALE CARTONGESSO)

Scheda tecnica

200

DESCRIZIONE

È un'idropittura di nuova concezione che riunisce molte caratteristiche quali alta copertura e resa, punto di bianco, opaca mascherante, antiriflesso, fissa e isola i supporti e dona alle pareti un aspetto fine e vellutata al tatto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formulata per pareti in cartongesso ma anche civili interni, di buona lavabilità forte aderenza e con alto punto di bianco, non necessita l'applicazione di fondo su pareti di cartongesso.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

DIREKTO può essere impiegato, previa adeguata preparazione, su diversi tipi di supporti, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, murature in cartongesso e rasati in gesso. Grazie alla completa atossicità di additivi usati per DIREKTO il prodotto si presenta ideale per uffici, scuole, ospedali e cliniche.

AWERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5° C -max +35° C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su Cartongesso non necessita di Isolante-Fissativo, su superfici forti, pulite ed opportunamente trattate, si consiglia l'applicazione di due mani di DIREKTO, alle diluizioni consigliate. Su supporti difficili, quali intonaci sabbiosi, o tonachina a gesso, oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia l'applicazione di una mano di isolante tipo (SIRFIX), alla diluizione consigliata, asportare eventuale distacchi che si dovessero produrre, stuccare con (RASAMURI PASTA), fissare nuovamente con (SIRFIX) e poi procedere alla stesura di due mani di DIREKTO alle diluizioni consigliate.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R. |
|------------------------------------|---|
| RESA TEORICA | Circa 13 mq/l per mano |
| ASPETTO E FINITURA | Opaco - Antiriflesso (<2,7 gloss @85°) EN ISO 2813 |
| COLORE | Bianco |
| DILUENTE | Acqua |
| ESSICCAZIONE AL TATTO | 30 Minuti |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ | 24 Ore |
| SOVRAVERNICIABILITÀ | 8 Ore |
| % DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI | |
| FINITURA LISCIA | 20 - max 30% di acqua in volume |
| A SPRUZZO | 25% di acqua in volume |
| LAVABILITÀ | CLASSE 1 Ottima Res. Lavaggio ISO 11998 (200 cicli) |
| PESO SPECIFICO | 1,52 circa kg/lit. |
| CLASSIFICAZIONE COV | Pitture opache per pareti e soffitti interni |
| COPERTURA | CLASSE 2 UNI EN ISO 6504-3 |
| DIRETTIVA 2004/42/CE | Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75g/l(2007), 30g/l(2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV |
| CERTIFICATO ANTIMUFFA | |
| CERTIFICATO HACCP | |