



IDROMATT EXTRAOPACO

Scheda tecnica

190S

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Idropittura extralavabile supercoprente nelle versioni:
OPACO E SUPEROPACO.

IDROMATT è una pittura extralavabile per esterni ed interni, perfettamente opaco ed extraopaco (nella versione SUPEROPACO). Quest'ultima è stata specificatamente formulata per l'applicazione diretta su Cartongesso avendo una Ottima Adesione su di esso con una elevata Copertura. IDROMATT si presenta con buona resistenza ai raggi uv ed a tutti gli agenti atmosferici più aggressivi, è un prodotto di eccezionale scorrevolezza, con un aspetto molto gradevole e fine al tatto. La sua formulazione basata su emulsioni pregiate, consente il raggiungimento di un eccezionale punto di bianco, elevata resa e resistenza all'Abrasiono Umida in CLASSE 1 secondo norma EN 13300 ed Ottima Copertura in CLASSE 2 secondo la EN 13300. IDROMATT può essere impiegato, previa adeguata preparazione, su diversi tipi di supporti, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, murature in cartongesso e rasati in gesso. Grazie alla completa atossicità di additivi usati per IDROMATT il prodotto si presenta ideale per uffici, scuole, ospedali e cliniche.

IDROMATT può essere impiegato, previa adeguata preparazione, su diversi tipi di supporti, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, murature in cartongesso e rasati in gesso. Grazie alla completa atossicità di additivi usati per IDROMATT il prodotto si presenta ideale per uffici, scuole, ospedali e cliniche. **AVVERTENZE:** non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C – max +35°C).

Su Cartongesso non necessita di Isolante-Fissativo, su superfici forti, pulite ed opportunamente trattate, si consiglia l'applicazione di due mani di IDROMATT, alle diluizioni consigliate. Su supporti difficili, quali intonaci sabbiosi, tonachina a gesso, oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia l'applicazione di una mano di isolante tipo (SIRFIX), alla diluizione consigliata, asportare eventuale distacchi che si dovessero produrre, stuccare con (RASAMURI PASTA), fissare nuovamente con (SIRFIX) e poi procedere alla stesura di due mani di IDROMATT alle diluizioni consigliate.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	Circa 13 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco - Antiriflesso (<2,7 gloss @85°) EN ISO 2813
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	8 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	20 - max 30% di acqua in volume
A SPRUZZO	25% di acqua in volume
LAVABILITÀ	CLASSE 1 Ottima Res. Lavaggio ISO 13300 (200 cicli)
PESO SPECIFICO	1,52 circa kg/lit.
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
COPERTURA	CLASSE 2 UNI EN ISO 13300
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75g/1(2007), 30g/1(2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV
CERTIFICATO ANTIMUFFA	
CERTIFICATO HACCP	