# IDROPITTURE LAVABILI



Stabilimento Zona Industriale, 96010 Priolo Gargallo (SR) Ex. ss. 114 Km 143,700 Tel./Fax 0931 765503

> www.colorificiosrk.it info@colorificiosrk.it Rev. 14 del 26/07/2022



**IDROPIU'** 

Scheda tecnica

150

#### **DESCRIZIONE**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura superlavabile effetto velluto

IDROPIU' è una idropittura superlavabile per esterni ed interni, supercoprente, resistente a tutti gli agenti atmosferici più aggressivi ed alla salsedine marina. Conferisce alle superfici trattate un aspetto vellutato. Eccezionale il punto di bianco. La sua formulazione basata su emulsioni pregiate consente ottime doti di aderenza, resistenza al lavaggio, all'invecchiamento e facilità di applicazione. IDROPIU' può essere applicato su intonaco civile, calcestruzzo, intonaci premiscelati, murature in cartongesso e rasati in gesso.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

IDROPIU' si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del IDROPIU' il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 30% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%.L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore. Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa.

Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Sono idonei superfici forti, pulite ed opportunamente trattate, nei casi normali, si consiglia l'applicazione di due mani di IDROPIU', alle diluizioni consigliate. Su supporti difficili, quali intonaci sabbiosi, o tonachina a gesso, oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia l'applicazione di una mano di isolante tipo (SIRFIX), alla diluizione consigliata, asportare eventuale distacchi che si dovessero produrre, stuccare con (RASAMURI PASTA), fissare nuovamente con (SIRFIX) e poi procedere alla stesura di due mani di IDROPIU' alle diluizioni consigliate. Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (SIRFIX) alla diluizione consigliata.

### **PULIZIA ATTREZZI**

Subito dopo l'uso con acqua.

**CONFEZIONI** 

It 13 It 4 It 0,750

#### **MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

| CARATTERISTICHE TECNICHE           | DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESA TEORICA                       | Circa 12 - 14 mq/l per mano                                                                                                  |
| ASPETTO E FINITURA                 | Opaco (<8,3 gloss @85°) EN ISO 133000                                                                                        |
| COLORE                             | Bianco                                                                                                                       |
| DILUENTE                           | Acqua                                                                                                                        |
| ESSICCAZIONE AL TATTO              | 30 Minuti                                                                                                                    |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ         | 5 - 6 Ore                                                                                                                    |
| SOVRAVERNICIABILITÀ                | min. 6 Ore                                                                                                                   |
| % DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI |                                                                                                                              |
| FINITURA LISCIA                    | 20 - max 30% di acqua in volume                                                                                              |
| A SPRUZZO                          | 25% di acqua in volume                                                                                                       |
| LAVABILITÀ                         | CLASSE 3 Ottima Res. Lavaggio ISO 13300 (200 cicli)                                                                          |
| PESO SPECIFICO                     | 1,35 circa kg/lt.                                                                                                            |
| CLASSIFICAZIONE COV                | Pitture opache per pareti e soffitti interni                                                                                 |
| COPERTURA                          | CLASSE 2 EN ISO 13300                                                                                                        |
| DIRETTIVA 2004/42/CE               | Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75g/1(2007), 30g/1(201 0). Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV |
| CERTIFICATO ANTIMUFFA              |                                                                                                                              |
| CERTIFICATO HACCP                  |                                                                                                                              |
|                                    |                                                                                                                              |