



## INCREDIBILE PROF.

Scheda tecnica

160

### DESCRIZIONE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura lavabile supercoprente.

INCREDIBILE GOLD è una pittura murale supercoprente opaca ad elevatissima lavabilità e di ottimo punto di bianco, con potere mascherante delle imperfezioni superficiali, che permette di effettuare ogni tipo di ritocco, o sovrapposizione senza alcun difetto.

INCREDIBILE GOLD nasce specificatamente per applicazione diretta su cartongesso, ma ovviamente utilizzabile anche per il trattamento di soffitti e pareti di tutti gli ambienti interni oltre che a gesso e intonaco civile esterni.

Il prodotto è facilmente colorabile e quindi è possibile una infinita gamma di tinte pastello per la configurazione cromatica dei locali.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

INCREDIBILE SERIE ORO si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del INCREDIBILE SERIE ORO il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 30% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%.

L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate

**AVVERTENZE:** non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C -max +35°C).

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata.

Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N.B.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco. Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) alla diluizione consigliata.

## PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

## CONFEZIONI

lt 13

lt 4

## MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	Circa 14 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco (<7,4 gloss @85°) EN ISO 2813
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	5 - 6 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	Min. 6 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	20 - max 30% di acqua in volume
FINITURA BUCCIATA	50% di acqua in volume
LAVABILITÀ	CLASSE 2 Ottima Res. Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)
PESO SPECIFICO	1,25 circa kg/l
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
COPERTURA	CLASSE 2 UNI EN ISO 6504-3
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75g/l (2007), 30g/l(2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV
CERTIFICATO ANTIMUFFA	
CERTIFICATO HACCP	