



PISCINA H2O

Scheda tecnica

9360

DESCRIZIONE

Pittura satinata all'acqua ad alta resistenza, indicata per le pitturazioni di piscine, vasche in calcestruzzo e serbatoi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura plastica satinata con elevate caratteristiche di resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici e chimici. Formulata a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, assicura anche una notevole resistenza ai raggi uv, rallentando così il processo di carbonatazione a cui è sottoposto il calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

PISCINA H2O si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del PISCINA H2O il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 30% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%.

L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie e successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v).

N.B.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi.

Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) alla diluizione consigliata.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	7-8 mq/I per mano (in funzione delle condizioni del supporto)
ASPETTO E FINITURA	Satinato
COLORE	Azzurro piscine, Bianco e tinte RAL
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	6-8 ore (in funzione delle condizioni ambientali)
SOVRAVERNICIABILITÀ	12 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	15-20% di acqua in volume
FINITURA BUCCIATA	NO
LAVABILITÀ	100%
PESO SPECIFICO	1,4-1,6 circa kg/lit.
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale
COPERTURA	
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c):75g/I(2007), 40g/I(2010). Il contenuto di cov di questo prodotto è minore di 40 g/l.