



## RASAMURI PASTA

Scheda tecnica

9710A

### DESCRIZIONE

Stucco in pasta a base acquosa per rasature.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RASAMURI PASTA è uno stucco speciale in pasta, bianchissimo, a base di copolimeri in emulsione e pigmenti inorganici, pronto all'uso per interni, con un elevato potere riempitivo ed un basso consumo del prodotto. RASAMURI PASTA grazie alla sua particolare formulazione bilanciata, può essere usato sia per rasature a spessore per la prima mano, che sottile di finitura per la seconda. Il prodotto si presenta morbido, finissimo, con ottima scorrevolezza a frattazzo. Ha un potere di elevata adesione alle superfici, che assicura così un buon ancoraggio alle idropitture. Non crepa su stesure ad alto spessore (2-3 mm circa). RASAMURI PASTA è ideale su soffitti, pareti, cartongesso, intonaco civile base gesso o cemento. Esso può essere facilmente carteggiato a mano o con levigatrici orbitali.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

RASAMURI PASTA è pronto all'uso si applica direttamente con spatola, esso può essere richiuso e conservato purchè non venga aggiunta acqua e corpi estranei.

**AVVERTENZE:** Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICIE

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali omancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N-8.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco. SUPERFICIE NUOVE: applicare direttamente senza preventiva preparazione del supporto.

**PULIZIA ATTREZZI**

Subito dopo l'uso con acqua

**CONFEZIONI**

kg 20

kg 8

**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.</b>
RESA TEORICA	2-3 mq/kg circa per mm di spessore
ASPETTO E FINITURA	opaco-tixotropico
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE	4-6 ore per mm di spessore
CARTEGGIATURA	min. 12 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	min. 24 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	
FINITURA BUCCIATA	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,70 circa kg/lt.
CLASSIFICAZIONE COV	
COPERTURA	
DIRETTIVA 2004/42/CE	