



SINTERNI GOLD

Scheda tecnica

130

DESCRIZIONE

Pittura murale per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SINTERNI GOLD è un prodotto di ottima qualità, a base di resine viniliche con effetto liscio ed opaco, adatto per la pitturazione di qualsiasi superficie interna, ove è richiesta traspirabilità. (Soffitti-Pareti).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SINTERNI GOLD si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del SINTERNI GOLD il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 20% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 10%. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 8 ore. Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate. **AVVERTENZE:** non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C –max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N-8.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco. Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) alla diluizione consigliata.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	8 - 10 mq/lt per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	3 - 4 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	min. 8 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
A RULLO E PENNELLO	10 - 20% di acqua in volume
A SPRUZZO	30% di acqua in volume
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,5 kg/lt circa
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30g/l(2010). Questo prodotto è < 30g/l di COV