



SIRFIX ISOLANTE ACRILICO

Scheda tecnica 9520/C

DESCRIZIONE

Fissativo acrilico concentrato all'acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRFIX ISOLANTE è un isolante fissativo acrilico concentrato all'acqua a particelle finissime con eccezionale potere penetrante in tutti i vari tipi di superfici interne ed esterne, (intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati e rasati in gesso o scagliola). È un ottimo primer per tutte le idropitture acriliche ad acqua, cui garantisce una perfetta adesione al supporto. Ideale come consolidante per malte cementizie.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SIRFIX ISOLANTE: si applica con pennello, rullo o spruzzo.

Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto deve essere diluito nelle percentuali consigliate.

AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata.

Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N-8.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco. Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) alla diluizione consigliata.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 5
lt 0,750

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	18 - 20 mq/l
ASPETTO E FINITURA	Trasparente
COLORE	Bianco lattiginoso
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	10 - 20 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	3 - 5 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	min. 6 Ore
% DI DIL. CON ACQUA IN RAPPORTO	
1:10	su superfici nuove
1:5	su superfici esterne vecchie e molto friabili
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,020 kg/lt circa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 50g/I(2007), 30g/I(2010). Questo prodotto non supera i 30 g/I di COV.