



SIRLUX T. ROSSO

Scheda tecnica

60

DESCRIZIONE

Idropittura supercoprente traspirante per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRLUX è un'idropittura traspirante supercoprente per pareti interni a base di resine viniliche. Di buona copertura e buon punto di bianco. SIRLUX può essere impiegato sia su superfici interne come scuole, uffici e locali pubblici, che su supporti difficili, come (bagni e cucine) dove persiste un forte tasso di umidità, ed il prodotto evita la formazione di condensa. Inoltre va utilizzato anche per il trattamento di soffitti, pareti in genere, a gesso e intonaco civile.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SIRLUX si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del SIRLUX il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 25% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore. Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate.

AVVERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C –max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici già verniciate: Spolverare e pulire adeguatamente, rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata, riprendere eventuali imperfezioni, delle superfici con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v).

N.B.: Su supporti difficili quali intonaci sabbiosi o intonaci a gesso oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadenti, si consiglia applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco, e poi procedere con stuccatura, fissativo ed infine due mani di finitura SIRLUX. Superfici nuove: Applicare uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) ed infine procedere con due mani di finitura SIRLUX.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	7 - 9 mq/I per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	5 - 6 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	Dopo minimo 6 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
A RULLO E PENNELLO	20 - 30% di acqua in volume
A SPRUZZO	25% di acqua in volume
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,52 kg/lit circa
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30g/l(2010). Questo prodotto è < 30g/l di COV