



SUPERLAK OPACO

Scheda tecnica

9470

DESCRIZIONE

Smalto al solvente per esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SUPERLAK OPACO è uno smalto sintetico formulato con resine alchidiche al solvente per esterni di ottima copertura e opacità. SUPERLAK OPACO si evidenzia per la sua eccezionale scorrevolezza, pennellabilità e distensione, in grado di garantire alle superfici trattate (infissi, porte, mobili e oggetti d'arredamento), un aspetto di finitura laccato. Infine SUPERLAK OPACO è adatto per interni che esterni, per tutti i tipi di supporti opportunamente preparati (pvc, ferro, legno, imbarcazioni, zincati e leghe leggere), non ingiallente, con ottima resistenza al graffio, allo sporco, ai raggi uv e alle zone marine.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SUPERLAK OPACO si applica con pennello, rullo o spuzzo. Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche, il prodotto deve essere diluito alle percentuali consigliate. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. **AVVERTENZE:** Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max + 35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben ancorate al supporto. Procedere con la preparazione delle superfici con apposito SIRFONDI primer (Legno con: SIRLITE, Ferro con: SIRFONDI MINIO, Leghe e zincati con: SIRFONDI ZINCO). Infine completare con la stesura di due mani di smalto SUPERLAK OPACO.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con diluente sintetico.

CONFEZIONI

lt 2,5
lt 0,750

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	14 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto
ASPETTO E FINITURA	Opaco (<10 GLOSS@60°)
COLORE	Bianco e tinte di cartella
DILUENTE	Diluente sintetico o acquaragia
ESSICCAZIONE AL TATTO	2 - 4 ore circa in funzione della temperatura esterna
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
A RULLO E PENNELLO	Max 5%
A SPRUZZO	Max 10%
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	circa 62%
PESO SPECIFICO	circa 0,95-1,25 kg/I in funzione della tinta
VISCOSITA' IN COPPA FORD 4	98-135 secondi
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d) tipo (BS): 300 g/I (201 0). Il contenuto di cov di questo prodotto è< 300g/I