



## K-QUARZ

Scheda tecnica

9130

### DESCRIZIONE

Microrivestimento al quarzo, antialga.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

K-QUARZ è un microrivestimento, plastico, per esterni protetti a base di resine pregiate, cariche minerali e farine di quarzo fini selezionate. Ha una buona resistenza al dilavamento naturale, alla salsedine marina e agli shock termici. Riempitivo, di facile applicazione e rapida essiccazione, adatto per tutti gli ambienti interni ed esterni protetti, come porticati, patii, sottobalconi, garage, cantinole, ecc..

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

K-QUARZ si applica con pennello, rullo di lana o di spugna sintetica in funzione dell'effetto desiderato. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del K-QUARZ, il prodotto deve essere diluito non oltre il 10-15% con acqua. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 8 ore. Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Sono idonee superfici consolidate, pulite ed opportunamente trattate. Nei casi normali, si consiglia l'applicazione di due mani di un isolante fissativo idoneo, anche già pigmentato. Poi procedere alla stesura di K-QUARZ come da scheda. Su superfici difficili, quali intonaci sabbiosi, tonachina a gesso, oppure supporti sfarinanti e pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia l'applicazione di una mano di isolante fissativo o primer pigmentato tipo ANKOR. Asportare eventuale distacchi che si dovessero verificare, fissare nuovamente e poi procedere alla stesura di K-QUARZ come da scheda.

## PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

## CONFEZIONI

lt 13  
lt 5  
lt 2,5

## MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	Circa 6-7 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella
DILUENTE	Acqua (pronto all'uso)
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	min. 6-8 ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	10-15% di acqua in volume
FINITURA BUCCIATA	tale e quale
PESO SPECIFICO	1,6 kg/lit.
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale
COPERTURA	
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c) : 40g/lit (2010). Questo prodotto è inferiore a 40g/lit di COV