



## SIRFIX PIGMENTATO LISCIO

Scheda tecnica 9520PL

### DESCRIZIONE

Primer liscio pigmentato bianco.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRFIX P. L. è un Primer pigmentato bianco liscio all'acqua a base di resine acriliche, di ottima penetrazione. Ideale per pareti interne, su supporti lisci, rasature a base gesso o cartongesso, intonaci sfarinanti o molto assorbenti dove la sua funzione è di consolidare le pareti, permettendo, così, un supporto omogeneo all'assorbimento. SIRFIX P. L. va applicato su superfici asciutte e stagionate, previa spazzolatura, sverniciatura, rimuovendo le parti incoerenti.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SIRFIX P. L.: si applica con pennello, rullo. Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto deve essere diluito nelle percentuali consigliate.  
AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C – max + 35°C

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. I fondi preparati devono essere trattati previa diluizione con una o più mani a pennello di isolante fissativo all'acqua (Sirfix). N.B. Se l'intonaco è molto incoerente e friabile o la verniciatura preesistente è molto sfarinante è opportuno applicare una ulteriore mano preventiva di (Sirfix) con un'intervallo di 12 ore l'una dall'altra ed infine procedere con la stesura del SIRFIX PL  
SUPERFICI NUOVE: Spolverare e pulire adeguatamente; applicare una o due mani di Primer (SIRFIX PL) diluito.

## PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

## CONFEZIONI

lt 13  
lt 5  
lt 0,750

## MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	12 - 14 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Liscio
COLORE	Bianco o tinte di cartella
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	6 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	6-8 ore
% DI DIL. CON ACQUA	30 - max 40%
A RULLO E PENNELLO	
A SPRUZZO	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,37 kg/lt circa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 50g/l(2007), 30g/l(2010). Questo prodotto non supera i 30 g/l di COV.