



## Scheda tecnica

9710A

### DESCRIZIONE

Stucco in pasta a base acquosa per rasature ad airless, spatola e rullo.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RASAMURI PASTA T. BLU è uno stucco speciale in pasta, pronto all'uso, per applicazione ad airless su pareti interne, bianchissimo, a base di copolimeri in emulsione e cariche lamellari speciali, del tutto privo di formaldeide, con un elevato potere riempitivo ed un basso consumo del prodotto. RASAMURI PASTA T. BLU grazie alla sua particolare formulazione bilanciata, non cola, è autolivellante e può essere usato sia per rasature a spessore (max 7mm) per la prima mano, che sottile di finitura per la seconda. Il prodotto si presenta morbido, finissimo e necessita prima dell'uso di essere omogeneizzato con apposite fruste miscelatori. Ha un potere di elevata adesione alle superfici, che assicura così un buon ancoraggio alle idropitture. Non crepa su stesure ad alto spessore, ed è ideale su soffitti, pareti, cartongesso, intonaco civile base gesso o cemento. Esso può essere facilmente carteggiato a mano o con levigatrici orbitali.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

RASAMURI PASTA T. BLU è pronto all'uso, prima di essere usato necessita una leggera frullata con apposite fruste miscelatori. Si applica direttamente con macchine spruzzatrice a pompa airless, ed infine il prodotto può essere richiuso e conservato purchè non venga aggiunta acqua e corpi estranei. **AVVERTENZE:** Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix V.).  
N.B.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix V.) evitando così possibili distacchi dello stucco. **SUPERFICI NUOVE:** applicare direttamente senza preventiva preparazione del supporto.

**PULIZIA ATTREZZI**

Subito dopo l'uso con acqua

**CONFEZIONI**

kg 20  
kg 4

**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

| CARATTERISTICHE TECNICHE           | DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.      |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| RESA TEORICA                       | 1,8-2,2 mq/kg circa per mm di spessore |
| ASPETTO E FINITURA                 | opaco-tixotropico                      |
| COLORE                             | Bianco                                 |
| DILUENTE                           | Acqua                                  |
| ESSICCAZIONE                       | 4-6 ore per mm di spessore             |
| CARTEGGIATURA                      | min. 12 ore                            |
| SOVRAVERNICIABILITÀ                | min. 24 ore                            |
| % DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI |                                        |
| FINITURA LISCIA                    |                                        |
| FINITURA BUCCIATA                  |                                        |
| LAVABILITÀ                         |                                        |
| PESO SPECIFICO                     | 1,70 circa kg/lt.                      |
| PRESSIONE POMPA AIRLESS            | 160-210 bar                            |
| FORMALDEIDE                        | Free                                   |
| DIRETTIVA 2004/42/CE               |                                        |
|                                    |                                        |
|                                    |                                        |
|                                    |                                        |